

HOJA TÉCNICA

Inertol® Infiltración

Impermeabilizante para paredes con humedad ascendente de cimientos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Inertol® Infiltración es un impermeabilizante líquido a base de siliconas, de baja viscosidad, para impermeabilizar muros de ladrillos macizos que presentan humedades provenientes del suelo por ascensión capilar. Se infiltra en la zona inferior del muro y forma una barrera impermeable (reconstituye la capa aisladora horizontal) que evita el paso de la humedad.

USOS

- Impermeabilizar muros de ladrillos macizos, con humedades capilares provenientes del suelo.
- Puede aplicarse en paredes interiores, exteriores y medianeras de construcciones en general.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar.
- Efectiva barrera contra el ascenso de humedad de cimientos.
- Impermeabiliza tanto el mortero de asiento como los ladrillos macizos.
- Evita cortar la pared, eliminando riesgos en la estructura de la misma.
- Alto grado de penetración y difusión en paredes de ladrillos macizos.
- Fácil aplicación, no requiere mano de obra especializada.
- No es inflamable ni corrosivo.
- Eficaz y seguro.
- Inoloro, no afecta la habitabilidad de los locales.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Siliconas.
Presentación	Bidón plástico de 5 litros Bidón plástico de 10 litros Balde plástico de 20 litros Embudos por unidad
Color	Líquido acuoso traslúcido incoloro a levemente turbio, de baja viscosidad.
Vida útil	12 meses desde la fecha de fabricación. En envases de origen bien cerrados y no deteriorados.
Condiciones de almacenamiento	En lugar seco y protegido de la acción solar directa, a temperaturas entre +5°C y +25°C.
Densidad	~ 1,02 kg/litro
pH	~ 13
Viscosidad	< 10m Pa.s (a 25°C)
Consumo	▪ Muros de 15 cm de espesor, aplicar aprox. 2,5 litros por metro lineal ▪ Muros de 30 cm de espesor, aplicar aprox. 5,0 litros por metro lineal ▪ Muros de 45 cm de espesor, aplicar aprox. 7,5 litros por metro lineal

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Ejecutar el tratamiento sobre la cara interior del muro de 15 cm. y 30 cm. de espesor. Para muros de mayor espesor, efectuar el tratamiento en ambas caras.
- El tratamiento comienza a actuar prácticamente de inmediato a ser aplicado.
- Se recomienda proteger los pisos cerámicos, graníticos o de madera, ya que puede resultar dificultosa su eliminación posterior.
- Inertol® Infiltración no está indicado para casos donde exista presión freática, sólo se aplica desde el nivel de PB / terreno hacia arriba.
- Inertol® Infiltración no es apto para humedades provenientes por pérdidas de cañerías.

Ante cualquier duda, consulte con el Departamento Técnico de Sika.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Investigar los muros a reparar en relación al material que están compuestos (si son ladrillos macizos o huecos), espesor del muro, niveles del piso de un lado y del otro del muro.

Verificar la existencia de cañerías de luz, gas o agua en la zona a realizar los trabajos, a efectos de tomar las precauciones necesarias.

En la mayoría de los casos, cuando el revoque existente está deteriorado, será conveniente retirarlo hasta llegar al ladrillo.

Picar el revoque como mínimo 35 cm. desde el nivel del piso. En general es recomendable picar una franja de revoque que contenga la zona afectada por la humedad, esto además facilitará la evaporación del agua contenida en el muro.

El retiro de los zócalos no será imprescindible si se trata de mármoles, granitos o cerámicos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación inmediatamente después de su uso con disolventes de limpieza estándar de la industria.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



ISO 9000:2015



ISO 14000:2015



ISO 18000:2017

Hoja técnica

Inertol® Infiltración

Febrero 2026, Versión 01.02

020706010010000033

InertolInfiltracin-es-AR-(02-2026)-1-2.pdf